UNION PLAST SRL
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010
Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com
C.F. - P. I.V.A. N. 00699700133
R.E.A. N. 139756 - A.I.A N. 75401
REGISTRO IMPRESE DI COMO N. 17525

Scheda tecnica U-29819-112

RASANTE DECORATIVO

RASANTE ACRILICO PER INTERNO ED ESTERNO IN PASTA PIGMENTATO.

Rasante decorativo è un rasante acrilico in pasta pronto all'uso, di superfici interne ed esterne per tutte le tipologie edilizie, idoneo per finiture su legno, muro, gesso, ad ogni supporto bisognerà applicare una mano d'isolante appropriata, da stabilire volta in volta.
I supporti murali dovranno essere rifiniti a malta bastarda fine, stabilitura, premiscelati a base gesso.
Rasante decorativo non è idoneo per supporti dove è possibile avere un ristagno d'acqua o su supporti sfarinanti inconsistenti o degradanti; composto da resine acriliche stabilizzate, inerti di quarzo selezionati farine di quarzo pigmenti inorganici stabili alla luce ed agli alcali.
E' caratterizzato da ritiro quasi nullo, buon potere adesivo anche su supporti già verniciati, buon potere riempitivo, con facilità e rapidità di applicazione e posa in opera.

Applicazione
I supporti dovranno essere sani, asciutti, solidi ed omogenei dovranno essere quindi trattati almeno 12 ore prima con isolante **Fissatore acrilico 100** per uniformare gli assorbimenti e facilitarne l'applicazione, oppure se i supporti sono particolarmente friabili si può intervenire con **Isolfix** (isolante al solvente pigmentato) diluito al 30% con acquaragia.
Eventuali vecchie pitture o rivestimenti in fase di distacco dovranno essere rimossi meccanicamente o con sverniciatore
L'applicazione di **Rasante decorativo** su superfici con efflorescenze saline non ne garantisce l'adesione, quindi, è necessario intervenire risanando totalmente il muro.
Il prodotto è pronto all'uso deve essere solo mescolato
Applicare **Rasante decorativo** con frattone d'acciaio inox in una o più passate ed in modo uniforme, sempre a rasare e per spessori inferiori a 4 mm per mano.
Nel caso di ambienti sottoposti ad acqua battente o a forte presenza di umidità, lasciare asciugare 36 ore e poi procedere con ulteriore protezione superficiale con uno smalto che limiti la penetrazione capillare dell'acqua.

Avvertenze e raccomandazioni.

- Si raccomanda di non lavorare su pareti esposte al sole forte vento o pioggia battente
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +30°C
- Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- Per ulteriori informazioni si rimanda ad un'ulteriore scheda di sicurezza
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.
- Proteggere la facciata dalla pioggia per almeno 36H

Dati tecnici

Aspetto finale:	continuo, rustico idrorepellente ed opaco
Cariche:	minerali selezionate
Colori:	colori a campione
Confezioni:	secchi in PP da 25 Kg
Diluizione:	pronto all'uso
Infiammabilità:	prodotto all'acqua non infiammabile
Massa volumica:	della pasta 1.6 Kg/lt
PH:	8
Pigmenti:	ossidi di ferro selezionati e biossido di
Resa del prodotto:	2 Kg/mq –3.5Kg/mq dipende dagli spessori
Temperatura d'applicazione:	+5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)
Tempo di essiccazione:	al tatto 4 ore in profondità 36 ore
Tempo di indurimento:	5 gg
Cov :	15 g/l

Voce di capitolato

Rasatura e lisciatura di superfici esterne ed interne con rasante colorato in pasta, pronta all'uso, **Rasante decorativo** della **Union Plast** applicato in una sola passata con spatola in acciaio inox nello spessore di 2 mm, con un consumo medio di 2.2 Kg/mq, su supporti preventivamente trattati con **Fissatore acrilico 100** della **Union Plast**

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone, causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza.