UNION PLAST S.R.L.
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com

Scheda tecnica U-29819-42

BRAIK 100 BPL LUCIDO

RIVESTIMENTO MURALE CON FINITURA BUCCIATA LISCIA E LUCIDA PER INTERNO.

BRAIK 100 BPL lucido rivestimento decorativo e protettivo di superfici interne per tutte le tipologie edilizie. Conferisce alle finiture un aspetto bucciato liscio estremamente duro, al tatto morbido setoso, idoneo per finiture di zoccolature, scale e giro scale, androni, locali pubblici, ospedali ecc..
Applicabile su legno, muro, gesso previo trattamento con mano di isolante specifico.
I supporti murali dovranno essere rifiniti a malta bastarda fine, gesso, rasati a stucco.

Preparazione del supporto

È determinante che per l'applicazione di **Braik 100 BPL Lucido** la condizione del supporto sia ottimale. A tal fine si procederà alla pulizia del supporto con spazzolatura ed asportazione di residui deteriorati e in fase di distacco.
Vecchie pitture o rivestimenti disgregati verranno rimossi meccanicamente o con sverniciatore chimico.
Si procederà altresì ad intervento di radicale bonifica qualora il supporto fosse interessato da miceti, alghe, muffe, ristagni d'acqua, umidità di risalita, efflorescenze saline ed altri agenti inquinanti.
Il supporto dovrà infine risultare sano, solido e coeso, asciutto ed omogeneo, privo di polveri, smog, residui di oli da armature, agenti inquinanti, ristagni d'acqua, efflorescenze saline ecc.

Applicazione

Predisporre il ponteggio in modo da consentire l'applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche
Le superfici dovranno essere trattate almeno 12 ore prima con isolante **Fissatore acrilico 100** per uniformare gli assorbimenti facilitando l'applicazione di **Braik 100 BPL lucido**, oppure, qualora i supporti risultassero particolarmente friabili si può intervenire con **Isolfix** (isolante pigmentato) diluito al 40% con specifico diluente oppure con **Acquafix** diluito 2:1 con acqua.
Il prodotto è pronto all'uso deve essere solo mescolato. Qualora si volesse diluire con acqua (massimo 10%) si deve tener presente che maggiore sarà la diluizione minore sarà lo spessore della bucciatura finale.

Applicare **Braik 100 BPL lucido** con rullo di pelo, pennello in uno strato spesso e uniforme di prodotto con passate regolari e rifinire immediatamente dopo con rullo di spugna o gomma nella grana desiderata secondo l'effetto estetico desiderato.

Avvertenze e raccomandazioni

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +35°C
- Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- Per ulteriori informazioni si rimanda ad un ulteriore scheda di sicurezza
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.

TEME IL GELO

.

Dati tecnici

Aspetto finale:	continuo, rustico idrorepellente lucido
Cariche:	minerali selezionate
Colori:	bianco, colori a campione
Confezioni:	secchi in PP da kg 5 - 10 - 20
Diluizione:	diluizione max 10%
Infiammabilità:	prodotto all'acqua non infiammabile
Massa volumica:	della pasta 1.3 Kg/lt
PH:	7/8
Pigmenti:	ossidi di ferro selezionati e biossido di titanio
Resa del prodotto:	0.5 Kg/mq –0.8Kg/mq in funzione della buccia desiderata.
Temperatura d'applicazione:	tra i +5°C, +35°C (il prodotto teme il gelo)
Tempo di essiccazione:	al tatto 4 ore in profondità 36 ore
Cov :	30 g/l

Voce di capitolato

Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con finitura colorata in pasta, pronta all'uso, **Braik 100 BPL Lucido** - linea RIVESTIMENTI ACRILICI **Union Plast** - applicato in con rullo di spugna e successivamente a nido d'ape con un consumo medio di 0.8 Kg/mq, su supporti preventivamente trattati con **Fissatore acrilico 100** oppure **Isolfix** - linea I FONDI **Union Plast** – subordinatamente al tipo di supporto.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore è tenuto ad osservare le indicazioni prudenziali specificate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.