UNION PLAST S.R.L.
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com

Scheda tecnica U-13608-41

# BRAIK 100 BPL

*RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE PER INTERNO ED ESTERNO CON FINITURA BUCCIATA LISCIA OPACA*

**Braik 100 BPL** E' un rivestimento decorativo e protettivo di superfici interne ed esterne per tutte le tipologie edilizie. Conferiscono alle finiture un aspetto bucciato liscio estremamente duro, lavabile e con una mano morbida setosa, idoneo per finiture di zoccoli giri scale androni locali pubblici ecc..
Applicabile su legno, muro, gesso, ad ogni supporto bisognerà applicare una mano d'isolante appropriata, da stabilire volta in volta.
I supporti murali dovranno essere rifiniti a malta bastarda fine, stabilitura o con **Intonachino minerale**.
I prodotti della serie **Braik 100** non sono idonei per supporti dove è possibile avere un ristagno d'acqua o su supporti sfarinanti inconsistenti o degradanti.

## Applicazione

Predisporre il ponteggio in modo da consentire l'applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche Il supporto dovrà essere sani, asciutti, privi di parti solubili in acqua, solidi ed omogenei dovranno essere quindi trattati almeno 12 ore prima con isolante **Fissatore acrilico 100** per uniformare gli assorbimenti e quindi facilitarne l'applicazione, oppure se i supporti sono particolarmente friabili si può intervenire con **Isolfix** (isolante pigmentato) diluito al 40% con il suo diluente o **Consolan** diluito al 40% con diluente nitro
Eventuali vecchie pitture o rivestimenti in fase di distacco dovranno essere rimossi meccanicamente o con sverniciatore
L'applicazione di **Braik 100 BPL** su superfici con efflorescenze saline non ne garantisce l'adesione, quindi, è necessario intervenire risanando totalmente il muro.
Il prodotto è pronto all'uso deve essere solo mescolato, eventualmente si diluisce con acqua ricordando che maggiore sarà la diluizione minore sarà lo spessore della bucciatura finale.
Applicare **Braik 100 BPL** con rullo di pelo, pennello in uno strato spesso e uniforme di prodotto, e rifinire immediatamente dopo con rullo di spugna o gomma nella grana desiderata secondo l'effetto estetico voluto con passate regolari. Il prodotto è applicabile anche a spruzzo con ugello del 2.5/3 mm per ottenere effetti goffrati.
Si può rendere la superficie estremamente lavabile resistente allo sporco ed al lavaggio frequente con detergenti, applicare dopo 24/36 ore una mano d'**Uniflex lucido** o satinato dato a pennello con una lieve diluizione 5%. La parete cosi rifinita acquisterà resistenza giorno dopo giorno.

## Avvertenze e raccomandazioni.

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +30°C
- Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- Per ulteriori informazioni si rimanda ad un ulteriore scheda di sicurezza
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Aspetto finale: | continuo, liscio idrorepellente ed opaco |
| Cariche: | minerali selezionate |
| Colori: | bianco, colori a campione |
| Confezioni: | secchi in PP da 25 Kg |
| Diluizione: | diluizione max 10% |
| Infiammabilità: | prodotto all'acqua non infiammabile |
| Massa volumica: | della pasta 1.7 Kg/lt |
| PH: | 7/8 |
| Pigmenti: | ossidi di ferro selezionati e biossido di titanio |
| Resa del prodotto: | 0.4 Kg/mq –0.8Kg/mq in funzione della buccia desiderata. |
| Temperatura d'applicazione: | tra i +5°C, +35°C (il prodotto teme il gelo) |
| Tempo di essiccazione: | al tatto 4 ore in profondità 36 ore |
| Cov : | 35 g/l |

## Voce di capitolato

Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con finitura colorata in pasta, pronta all'uso, **Braik 100 BPL** della **Union Plast** applicato in una sola passata con rullo di spugna o a nido d'ape con un consumo medio di 0.6 Kg/mq, su supporti preventivamente trattati con **Fissatore acrilico 100** della **Union Plast**

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone, causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza.