UNION PLAST S.R.L.
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com

Scheda tecnica U-080918-27

ISOLNET

SOLUZIONE PER LA DECONTAMINAZIONE DI MURATURE AGGREDITE DA MUFFE

Isolnet soluzione disinfettante trasparente in fase acquosa fortemente concentrata con fungicidi ed additivi che facilitano l'assorbimento nel substrato è formulato con varie combinazioni di principi attivi preservanti.

Isolnet è pronto all'uso e viene utilizzato su qualsiasi supporto assorbente quale bonificante al fine di prevenire l'insorgenza di muffe.
È impiegato per la prevenzione e la protezione di supporti murali in ambienti ove sia richiesta un'elevata resistenza all'aggressione di muffe, ad esempio in tessiture, caseifici, docce e toilette pubbliche, bagni, cucine, ecc.
Viene applicato a rullo, pennello, spruzzo.

Disinfestazione
È necessaria una accurata pulizia previa asportazione meccanica degli infestanti, accertandosi della completa eliminazione anche in profondità degli stessi.
I supporti murali inquinati da muffe, e muschi devono essere puliti e spazzolati asportando eventuali parti deteriorate o in fase di distacco ed aspirando le polveri sollevate dalla spazzolatura e dalla rimozione evitando quindi la diffusione di volatili contaminanti.

Bonifica
Lavaggio del supporto con acqua clorata e successiva impregnazione del supporto con **Isolnet.** Asportazione di eventuali residui. Stuccatura e riporto a livello dei volumi mancanti. Tinteggiatura entro le successive 24 ore utilizzando specifica idropittura inibente **Smuffy** o **Union 75** in ambienti interni.
Isolnet può essere aggiunto alla pittura in ragione del 5 - 10% in peso per accrescere la potenzialità fungicida.

Ciclo di lavorazione per la pulizia di ambienti notevolmente infestati.

1. Lavaggio completo della superficie infestata con una soluzione al 10%di ipoclorito ed acqua(candeggina).(facoltativo)
2. Dopo almeno 4 ore applicare **Isolnet.**
3. Dopo 12 ore carteggiare pulire spazzolare fortemente le superfici ed applicare una seconda passata di **Isolnet**.
4. Imbiancare con idropittura specifica **Smuffy**. Per situazioni esterne richiedere il prodotto più idoneo in funzione al supporto.

Avvertenze e raccomandazioni

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +30°C
- Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.
- Proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con **Isolnet.**

Dati tecnici

Aspetto finale:	trasparente, opaco
Colori:	trasparente
Confezioni:	taniche in PE da 1lt, 2lt, 5lt, 10lt, 25 lt
Diluizione:	con acqua
Infiammabilità:	prodotto all'acqua non infiammabile
Massa volumica:	della pasta 1,0 Kg/lt
PH:	9/10
Resa del prodotto:	0.1 Kg/mq –0.4Kg/mq .
Temperatura d'applicazione:	compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)
Cov :	10 g/l

Voce di capitolato

Preparazione delle superfici con **Isolnet** linea I PRODOTTI AUSILIARI **Union Plast,** pronto all'uso, essenziale per la protezione e la sterilizzazione dei vari supporti murali interessati dalla presenza di muffe, con un consumo medio di 0.2 lt / mq subordinato all'assorbimento dei supporti.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone, causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza.