UNION PLAST S.R.L.
22040 ALSERIO (CO) - VIA CARCANO, 8
TEL. 031/631.115 - FAX 031/619.010

Internet: www.unionplast.com
E-mail: info@unionplast.com

Scheda tecnica U-29819-103

SOLUZIONE A

SOLUZIONE SANITIZZANTE PER LA DECONTAMINAZIONE DI MURI ESTERNI

Soluzione A soluzione sanitizzante trasparente in fase acquosa con elevata concentrazione di fungicida e di additivo che favoriscono l'assorbimento nel substrato, i cui principi attivi derivano da varie combinazioni di preservanti.

Soluzione A è pronto all'uso e viene utilizzato su qualsiasi supporto assorbente quale bonificante al fine di prevenire l'insorgenza di muffe, alghe.
È indicato per la protezione di supporti murali ove è richiesta una elevata resistenza all'aggressione di muffe.
Viene applicato a rullo e / o pennello ed è sconsigliata l'applicazione a spruzzo.
Le superfici sporche e contaminate devono essere pulite accuratamente rimuovendo la crescita superficiale con mezzi meccanici ed applicando una soluzione sanitizzante a base di biocida **Soluzione B.** Dopo completa decontaminazione verrà applicato il rivestimento preceduto da mano di isolante, utilizzando un prodotto ad elevato potere fungicida e alghicida.

Quando la superficie risulta contaminata si consiglia di seguire le seguenti fasi:

- Applicare "**Soluzione A**" sanitizzante ad alto potere biocida
- Lavare la superficie con acqua.
- Fissativo consolidante ad alta penetrazione.
- Applicazione di una pittura estremamente efficace e protetta contro la formazione dalle muffe e alghe ad ampio spettro.

Pre-trattamento delle superfici contaminate

La soluzione sanitizzante per la decontaminazione delle superfici ha lo scopo di neutralizzare alla radice i parassiti al fine di poter applicare un nuovo rivestimento e riducendo il rischio di sviluppo microbiologico.
Le aree interessate da accrescimento fungino sulla superficie devono essere trattate con soluzioni sanitizzanti prima dell'applicazione del nuovo rivestimento che a sua volta sarà addizionato con un biocida specifico.
A tale scopo si consiglia di utilizzare **Soluzione A**, in grado di eliminare funghi e alghe in 24/36 ore.
Vi ricordiamo che i principi attivi biocidi sono irritanti per cui è necessario adottare alcune precauzioni per la manipolazione. È opportuno e necessario evitare il contatto con pelle, occhi e mucose indossare guanti in PVC o PE, occhiali protettivi e mascherine.
Soluzione A non deve essere spruzzata sulla superficie bensì applicata mediante pennellessa o rullo.
Per garantire l'efficacia **Soluzione A** deve agire per 24-36 ore prima di applicare la finitura affinché il nuovo rivestimento venga posato sulla superficie perfettamente asciutta e salubre.
Durante l'applicazione delle soluzioni in ambienti interni è molto importante mantenere costante aerazione dei locali.
Successivamente si consiglia l'asportazione manuale dalla superficie aggredita dal feltro fungino neutralizzato e inattivo.

Applicazione del nuovo rivestimento

Al termine della bonifica verrà applicato il nuovo rivestimento contenente biocida antimuffa (per interno) o un biocida antimuffa/antialga (per esterno).

ATTENZIONE: il buon esito del lavoro e la sua durata nel tempo è determinato dall'accuratezza e completezza della disinfestazione da muffe presenti.

Avvertenze e raccomandazioni

- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore.
- Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell'ambiente comprese tra +5°C e +35°C
- Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
- Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C per massimo due anni.
- Proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto.

Dati tecnici

Aspetto finale:	trasparente, opaco
Colori:	trasparente
Confezioni:	taniche in PE da lt 1 – 3 – 5 – 10 – 25
Diluizione:	con acqua
Infiammabilità:	prodotto all'acqua non infiammabile
Massa volumica:	della pasta 1,0 Kg/lt
PH:	5
Resa del prodotto:	0.1 Kg/mq –0.4Kg/mq .
Temperatura d'applicazione:	compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)
Cov :	10 g/l

Voce di capitolato

Sanificazione delle superfici con **Soluzione A** linea I PRODOTTI AUSILIARI **Union Plast** pronto all'uso essenziale per la protezione e la sterilizzazione dei vari supporti murali interessati dalla presenza di muffe, con un consumo medio di 0.2lt / mq in funzione dell'assorbimento dei supporti.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose, causati da un uso improprio del prodotto. L'operatore deve osservare le indicazioni prudenziali indicate sull'etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza.